

REJUNTAPISO RÍGIDO



DESCRIÇÃO:

Argamassa de rejuntamento à base de cimento, colorida, para rejuntar revestimentos cerâmicos em pisos e paredes de ambientes internos.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland, agregados minerais de granulometria controlada, polímeros e pigmentos de alta resistência.

INDICAÇÃO:

Rejuntamento de revestimentos cerâmicos e pedras naturais decorativas em juntas de 1 a 10 mm de espessura; Rejuntamento em pisos e paredes de ambientes internos.

CONTRA-INDICAÇÃO:

- Granitos, mármore ou porcelanatos;
- Não deve ser aplicado em áreas externas, piscinas, saunas, estufas, churrasqueiras e lareiras.

INSTRUÇÕES DE USO:

- **Antes de aplicar:**
 - Certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada;
 - O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado. Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se elas estão limpas e secas;
 - Retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduo ou pó das juntas. Não deixe resquícios de água nas juntas.
- **Preparo do produto:**
 - Utilizar um recipiente de plástico ou similar, limpo e seco. Misture todo o conteúdo da embalagem à quantidade de água indicada;
 - Para cada 1 kg de Rejuntapiso Rígido utilize de 360 ml de água limpa; Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos;
 - É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água;
 - Deixe a mistura em repouso por 5 a 10 minutos e misture novamente, sem acrescentar mais água ou pó;
 - Utilize o produto em até 02 horas, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com – www.colapiso.com.br – @colapisobr

Revisão: 1 – 22/02/ 2022



• Aplicação:

- Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente nas áreas das juntas e pressionando-o para dentro delas;
- Com a própria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o revestimento.

• Limpeza:

- Aguarde de 15 a 40 minutos e com movimentos circulares remova o rejuntamento restante com uma esponja úmida com água limpa, promovendo o acabamento final;
- Em dias com temperaturas acima de 30 °C e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação.

• Liberação de tráfego:

- Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas após a aplicação para tráfego leve de pessoas. Para limpeza rotineira das cerâmicas, só após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro.
- Nunca utilize produtos à base de ácido muriático para fazer a limpeza.

PROPRIEDADES:

- **Cores:** Conforme catálogo de cores
- **Densidade aparente:** 1,1 a 1,5 g/cm³
- **Acabamento:** Liso

DESEMPENHO:

Atende às especificações da ABNT NBR 14992/2003 para Argamassa de Rejuntamento tipo I:

- Retenção de água: ≤ 75 mm.
- Variação dimensional: -2,00 a +2,00 mm/m.
- Resistência à compressão: ≥ 8 MPa.
- Resistência à flexão: ≥ 2 MPa.
- Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,6 g/cm².
- Permeabilidade: ≤ 2,0 cm³.

RENDIMENTO:

FORMATO cm x cm	LARGURA DA JUNTA (mm)		
	Consumo (Kg/m ²)		
	3	5	7
10 x 10	0,850	1.000	1.500
20 x 20	0,400	0,500	0,600
30 x 30	0,250	0,300	0,500
40 x 40	0,200	0,250	0,280
45 x 45	0,200	0,250	0,280

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com – www.colapiso.com.br – @colapisobr

Revisão: 1 – 22/02/ 2022



VALIDADE:

12 meses após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Sacos de 5 e 30 kg – Cor verde.

ARMAZENAMENTO:

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com – www.colapiso.com.br – @colapisobr

Revisão: 1 – 22/02/ 2022

